Temps de perméation des gants
Breakthrough times of gloves
(EN374 and ASTM F739 ($) in minutes)

Gloves name ->	Solo 992	Solo 995	Solo Ultra 998	Trilites 994	Vital 124	Duonit 180	Gantex 540	Medio 210	Tronic 517	Alto 258	TechniMix 415	Duo-Mix 405	Alto Plus 260	Industrial 299	Industrial 298	Jersette 301	Solo 967	Solo White 997	Solo Ultra 999	Solo Green 977	Optinit 472	Ultranitril 487	Optimo 454	Ultranitril 485	Ultranitril 492	Stansolv AK22 381	Ultranitril 493	Ultranitril 480	Ultinil 377	Technic 401	Technic 420	Chemply 407	TempTec 332	Stancoil NK22 382	Nextex 340	Nextex 341	Chemcoil 339	Fluonit 468	Fluotex 344	Butoflex 651	Butoflex 650	Tebilus 351
Gloves material ->	NATURAL LATEX	NATURAL LATEX	NATURAL LATEX	TRIPOLYMER	NATURAL LATEX	MIXED	NITURAL LATEX	NATURAL LATEX	TRIPOLYMER	NATURAL LATEX	NATURAL LATEX	MIXED	NATURAL LATEX	NATURAL LATEX	NATURAL LATEX	NATURAL LATEX	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NEOPRENE-NATURAL LATEX	NEOPRENE-NATURAL LATEX	NEOPRENE	NEOPRENE	NEOPRENE	NEOPRENE-NATURAL LATEX	NEOPRENE-NATURAL LATEX	NEOPRENE	FLUOROELASTOMER ON NITRILE	FLUOROELASTOMER ON NEOPRENE-NATURAL LATEX	BUTYL	BUTYL	PVC
Epaisseur/Thickness (mm) ->	0,1	0,1	0,1	0,2	0,35	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,15	0,08	0,1	0,1	0,11	0,2	0,3	0,35	0,34	0,38	0,85	0,55	0,55	1,3	0,55	0,75	0,75	ND	0,9	1,15	1,45	1,35	0,5	1,5	0,5	1,5	1,5
Longueur /Lenght (cm) ->	24,5	24,5	30	30,5	30,5	31	31	32	36	32	32	33	32	31	42	29 -> 33	24,5	24,5	29,5	24	31	32	31	31	32	35,5	39	46	38	31	31	35,5	35,5	35,5	38	38	35,5	30	37	35	35	30

Level	Breakthrough time
0	0-10 minutes
1	10-30 minutes
2	30-60 minutes
3	60-120 minutes
4	120-240 minutes
5	240-480 minutes
6	>480 minutes

Chemicals					conditions of Mapa tests	992	995	998	994	124	180	540	210	517	258	415	405	260	299	298	301	967	997	999	977	472	487	454	485	492	381	493	480	377	401	420	407	332	382	340	341	339	468	344	651	650	351
Product name	no danger for the hands	%	CAS	CHIMIE/CHEMICALS	Etat/Sate	%	BTT																																								
			7664-93-9	ACIDE SULFURIQUE	LIQUID	96	about 2	about 2	about 2	about 4	about 30	>30	>30	41	41	about 60	about 60	226	408	268	>480	276	about 5	about 5	about 5	about 9	22	57	>30	30/$60	80	97	about 140	138	87	78	225 a 30°C	427	190	100	65	168	223	>480	>480	>480	>480	122