FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA SHEET
S55V33B

Couleur / Color : Gris / *Grey*

Elastomère de base / Basic Elastomer : Silicone

Agent vulcanisant / Curing agent : Peroxyde */ Peroxide*

Charges / Fillers: Charges minérales */ Mineral fillers*

Caractéristiques particulières / *Specific characteristics :*

Tenue en température (en atmosphère non confinée) / *Temperature resistance (uncontained atmosphere)*

Température maxi / *Maximum :* 250°C en continu */ 482°F continuous*

300 °C en pointe / 572°F peaks

	Normes Standards	Valeurs types Typical data
Masse volumique (g/cm^3) *Specific gravity (g/cm^3)*	NF ISO 2781	1,15 ± 0,03
Dureté (Shore A) 15 seconds *Hardness Shore A (pts) 15 seconds*	NF ISO 7619-1	55 ± 5
Résistance à la rupture (MPa) *Tensile Strength (MPa)*	NF ISO 37	≥ 6,6
Allongement à la rupture (%) *Ultimate elongation (%)*	NF ISO 37	≥ 300
Contrainte à 300% d'allongement (MPa) *300 % Modulus (MPa)*	NF ISO 37	≥ 5,7

Mesurées sur plaques et pions pour les mélanges compacts
Measured on ASTM standard labs for compact mixing

Les renseignements et données contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérée comme des spécifications.

These figure are intended as a guide and should not be considered as specifications. According to the application, the user must check that these properties are compliant.

PROFILE VERSILIC THT MODELE GC 16

LENGTH 25M

