SES-STERLING s.A.

1bis rue de Delémont F-68308 SAINT-LOUIS Cedex

Internet : www.ses-sterling.com

Service Technique
Tél: 00 33 3 89 70 20 13
Fax: 00 33 3 89 70 20 93

Saint-Louis, 10/07/2006

TECHNICAL INFORMATION ON MATERIAL

Lock stud PLIO GZ-01

0845 0901 010 black

Material : POLYAMIDE 12

PROPERTIES	VALUES	UNITS
Density	1,020	kg/m3
Tensile strength at break	62	MPa
Ultimate elongation	300	%
Flexural modulus	1,100	MPa
Temperature of use	-40 to +60	°C
Melting point	+174 / +178	°C
Flame resistance	HB UL94	internal test
Volume resistivity	1 E14	ohm.cm
Dielectric strength	30	kV/mm