SES-STERLING s.A.

1bis rue de Delémont F-68308 SAINT-LOUIS Cedex

Internet : www.ses-sterling.com

Service Technique
Tél: 00 33 3 89 70 20 13
Fax: 00 33 3 89 70 20 93

Saint-louis, 13.08.2020

TECHNICAL INFORMATION ON MATERIAL

Grommets HELAVIA DA 120/180/20

02520164010

Material : POLYCHLOROPRENE rubber 3600

PROPERTIES	VALUES	UNITS
Hardness Shore A	60 +/-5	-
Tensile strength at break	> 7	MPa
Ultimate elongation	> 400	%
Tear strength	> 15	kN/m
Temperature of use	-30 to +90 *(+110°C for short duration)*	°C
Dielectric strength	13	kV/mm
Volume resistivity	4 E8	ohm.cm
Compression set		
72h / +23°C	25	%
24h / +70°C	45	%